

Sika® Primer-290 DC

Primer fa hajófedélzet tömítéséhez, ragasztásához

Műszaki adatok

Vegyí bázis	Oldószer tartalmú poliuretán vegyület	
Szín	Enyhén sárgás, átlátszó	
Sűrűség (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Kb. 0,98 kg/l	
Viszkozitás ² (CQP 029-3 / ISO 3219)	Kb. 20 mPa·s	
Lobbanáspont (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C	
Szárazanyag tartalom	34%	
Felhordási hőmérséklet ³⁾	5°C - 40°C	
Felhordási mód	Ecset, filc, szórás	
Felhasználás	Kb. 100 - 200 g/m ²	
Kiszellőzési idő ³	15°C alatt 15°C felett maximum	60 perc 30 perc 24 óra
Tárolás	Lezárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen	
Raktározhatóság	12 hónap	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures²⁾ 23°C / 50% rel. légnedv. ³⁾ Speciális alkalmazásoknál ettől eltérhet**Általános meghatározás**

A Sika® Primer-290 DC enyhén sárgás, átlátszó színű, alacsony viszkozitású, légnedvesség hatására kötő folyadék. Használható a fa hajófedélzet deszkáinak felület-előkészítéséhez, a Sikaflex®-290 DC tömítőanyag vagy a Sikaflex®-298 ragasztóanyag felhordása előtt.

A Sika® Primer-290 DC az ISO 9001/14001 minőségbiztosítási rendszer és a Responsible Care program szerint készül.

Felhasználási terület

A Sika® Primer-290 DC alkalmas a következő alapfelületeken előkészítéséhez:

- Teakfa
- Mahagóni
- Oregon fenyő
- Parafa
- Üvegszálás poliészter

Ez a termék csak professzionális szakemberek számára alkalmas. A megfelelő tapadás és anyag összeférhetőség érdekében az aktuális alapfelületen, azonos körülmények között tesztek elvégzése szükséges.

A felhasználás módja

A fedélzet deszkáknak tisztának, száraznak, por-, zsír- és szilikon mentesnek kell lennie. A Sika® Primer-290 DC-t vékony, de fedő rétegben hordjuk fel ecset segítségével. A kezelt felületet hagyjuk minimum 30 percig száradni a Sikaflex® ragasztóval történő tömítés vagy ragasztás előtt.

A Sika® Primer-290 DC-t csak egyszer vigyük fel, ügyeljünk rá hogy ez az egyszeri alkalmazás megfelelő fedést biztosítson. Felhasználás után a flakont rögtön le kell zárni.



Fontos megjegyzés

A felbontott Sika® Primer-290 DC-t egy hónapon belül fel kell használni.

Zselésedett vagy nem homogén primert nem szabad felhasználni.

További információk

Kérésre a következő dokumentációkat bocsátjuk rendelkezésre.

- Biztonsági Adatlap
- Sika Marine Primer táblázat

Kiszerezési információk:

Flakon	30 ml
	250 ml
	1 l

A mérések alapja

Minden műszaki adat, amely ebben a Termék Adatlapban szerepel, laboratóriumi teszteken alapul. A ténylegesen mért adatok tőlünk független körülmények miatt változhatnak

Fontos

Információk és tanácsok a vegyi termékek szállításáról, kezeléséről, raktározásáról, illetve hulladékkezeléséről az aktuális Biztonsági Adatlapban található.

Megjegyzés

A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik felek tulajdonjogát figyelembe kell venni.

Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésre bocsátunk.

További információk elérhetők:

www.sika.com
www.sika.hu

Sika Hungária Kft.
Industry
1117 Budapest Prielle K.u. 6.
Tel. 061 / 371 2020
Fax 061 / 371 2022

